

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 09.01.01. - рус ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

AKRILIN

шпатлевка по дереву

1. Описание, использование

AKRILIN - это дисперсионная **выравнивающая масса для качественной обработки повреждений и дефектов - трещин, царапин, вмятин, отверстий - на поверхности изделий из массивного дерева, шпона, необработанных ДСП или фанерных плит перед их окончательной обработкой - шлифовкой, нанесением лазурных и других покрытий или лакировкой.**

Масса легко наносится, обладает хорошим сцеплением с основанием и быстро сохнет. Из-за крайне низкого содержания вредных веществ подходит для декоративной защиты детских игрушек.

2. Упаковка, цветовые оттенки

пластиковые ведра по 8 кг, пластиковые контейнеры по 0,75 кг и пластиковые тубы по 150 мл:

- белая (оттенок 10), ель (оттенок 20), бук (оттенок 30), дуб (оттенок 40)
- На определенных условиях возможна доставка краски в цвете, соответствующем требованиям покупателя.

Шпатлевку разных оттенков можно смешивать между собой в любых долях!

3. Технические данные

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| плотность (кг/дм ³) | 1,75 – 1,85 | |
| толщина отдельного нанесения (мм) | <1 | |
| время высыхания Т = +20 С, отн. вл. воздуха = 65% (часов) | сухо на ощупь | ~0,5 |
| | готово к последующей обработке | 1 – 2 |

основные компоненты: стирен-акрилатное связующее, мелкозернистые кальцитные наполнители, целлюлозные загустители, вода

4. Подготовка основания

Основание должно быть твердым, сухим и чистым - без осыпающихся частиц, пыли, остатков опалубочных масел, жиров и грязи. Влажность древесины не выше 12% (лиственные породы) или 15% (хвойные породы). Поверхность дерева следует с помощью нитро растворителя отчистить от смолы и дать ей хорошо просохнуть.

5. Подготовка и нанесение шпатлевки

AKRILIN готов к использованию. Шпатлевку следует наносить шпателем из нержавеющей стали, заполняя все трещины, вмятины, отверстия, царапины, щели и другие дефекты или повреждения. Неглубокие повреждения следует заполнять однослойным нанесением. В более глубокие щели и отверстия шпатлевку следует наносить несколькими слоями и при этом следить за толщиной отдельного слоя - она не должна быть больше 1мм. Каждый последующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Сухую, зашпаклеванную поверхность следует отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, ручным или машинным способом.



Нанесение изделия AKRILIN возможно только при подходящих погодных (микrokлиматических) условиях: температура воздуха должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C, относительная влажность воздуха не более 80%. При наружных работах поверхность во время нанесения и высыхания шпатлевки следует защищать от сильных солнечных лучей и ветра. Несмотря на защиту, в условиях дождя, тумана или сильного ветра (≥ 30 км/час) работать не следует.

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приблизительный или средний расход: AKRILIN ~1,0 кг/м ² на слой толщиной в 1мм |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

6. утилизация отходов, чистка инструментов.

Инструменты сразу после употребления следует тщательно промыть водой.

Неиспользованную шпатлевку следует хранить в хорошо закрытой таре для последующего использования или возможного ремонта. Затвердевшие остатки утилизировать вместе со строительным мусором (классификационный номер мусора: 17 09 04) или бытовым мусором (классификационный номер: 08 01 12).

Очищенная упаковка подлежит переработке.

7. Безопасность на рабочем месте и оказание неотложной помощи

Следуйте общим правилам техники безопасности при строительных, малярных и столярных работах. Использование специальных средств личной защиты и специальные меры предосторожности при нанесении изделия AKRILIN не требуются.

8. Условия хранения и перевозки, срок годности.

Хранение и перевозка при температурах от +5 °C до +25 °C, защищать от попадания прямых солнечных лучей, вне досягаемости для детей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Срок хранения в оригинальной, закрытой и неиспорченной упаковке: не менее 18 месяцев.

9. Контроль качества

Качественные характеристики изделия определяются внутренними производственными спецификациями и словенскими, европейскими и другими стандартами. Контроль декларируемого качества и необходимого уровня качества фирме JUB гарантирует используемая на протяжении многих лет система полного контроля качества ISO 9001, которая включает в себя ежедневную проверку качества нашими лабораториями и дополнительные проверки качества Строительным агентством Любляна, а также независимыми экспертными компаниями в Словении и за рубежом. Контроль за безопасностью для здоровья высохшего слоя краски проводился в Институте защиты окружающей среды при Агентстве здравоохранения в Мариборе. Изделие было оценено как безопасное для здоровья и как подходящее средство для декоративной защиты детских игрушек. При производстве изделия строго выполняются словенские и европейские стандарты техники безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с сертификатами ISO 14001 и OHSAS 18001.

10. Общие сведения

Технические указания в этом проспекте предоставлены с учетом нашего опыта и с целью достижения оптимальных результатов при использовании изделия. Мы не несем ответственности за ущерб, нанесенный из-за неправильного выбора или использования изделия, а также некачественного проведения работ.

Оттенок краски может отличаться от образца на карте цветов, поскольку зависит от вида и впитываемости древесины, количества нанесений, условий сушки и затвердевания выравнивающей массы. Общая разница в цвете DE2000 определяется в соответствии с ISO 7724/1-3 и с математической моделью CIE DE2000 и составляет максимум 2,5. Контрольным считается правильно высохший слой шпатлевки на тестовой картонной поверхности и эталон оттенков, который хранится в TRC JUB o.o.o. Разница в оттенке, являющаяся следствием неправильных условий труда, несоответствующей данному техническому листу подготовки шпатлевки, нанесения на неправильно подготовленное, влажное или не достаточно сухое основание не может быть поводом для рекламации.



Шпатлевка, произведенная в соответствии с другими цветовым картам подходит для использования на колеровочных установках JUB, однако в таких случаях общее цветовое отклонение от желаемого оттенка может быть и выше указанного гарантированного значения.

Этот технический лист дополняет и замещает все предыдущие издания, мы оставляем за собой право возможных последующих изменений и дополнений указанной информации.

Обозначение и дата выхода в печать: **TRC-178/10-gru-tor**, 31.01.2010

ООО JUB

Ul. Dmitriya Ulyanova d.16,
kor.2, kv. 382
117292 Moskva
Rusija
T: +7 495 124 00 95
+7 495 124 00 95
F: +7 495 125 83 11
E: info@jub.ru
www.jub.eu

